

## AZF הרקיוסיל

### סיליקון אצטי סניטרי

#### תיאור

הרקיוסיל AZF, סיליקון סניטרי, מקצועי, (חד רכיבי) אינו מכיל סולבנטים (ממיסים) מוצרים אחרים הנמכרים תחת מותג RTV 100% יכולים להכיל עד 30% סולבנטים המתנדפים. דבר שגורם להתכווצות להקשחת ולהצהבת האיטום.

#### תכונות

- מאפשר איטום אלסטי
- עמיד בקרינת שמש גבוהה U.V
- עמיד בפני חומרי ניקוי ושחיקה
- צבע יציב, (שקוף, לבן, שחור) כמעט שאינו דוהה.
- עמיד בפני עובש (מכיל פונגיצידי)

#### שימוש

חדרים רטובים כגון: שירותים, אמבטיה, מטבחים וכו' איטום על זיגוג (בין אלומיניום לזכוכית)

#### יישום

שטח ההדבקה חייב להיות נקי מאבק שומן וחומרי בנין רופפים. הרקיוסיל AZF, נדבק היטב לזכוכית, אלומיניום, משטחים צבועים, קרמיקה ומתכת. (לבטון ואבן מומלץ להשתמש בסיליקון נייטרלי מסוג NOF). טמפרטורת יישום אפשרית החל מ  $+5\text{ c}$  עד  $+40\text{ c}$ . מקסימום רוחב תפר – 25 מ"מ. מומלץ להשתמש במוט גיבוי ספוגי בכדי להשיג עומק תפר נכון.

#### עיבוד והחלקה

סיליקון AZF הנו מהיר אשפרה בין (10 – 15 דקות), לפיכך יש להקפיד לבצע החלקה של החומר, מיד לאחר היישום בעזרת כלי טבול במי סבון 1%.

#### צבע

שקוף, לבן, שחור


#### אריזה

תרמיל 310 מ"ל, 24 בקרטון.

#### אחסנה

סגור באריזה מקורית, אחסון במקום קריר ויבש (בין  $+5\text{ c}$  עד  $+25\text{ c}$ ), 12 חודשים מתאריך היצור.





## (הרקיוסיל AZF המשך)

מידע טכני	
1012 ק"ג/מ"ק	צפיפות
2 מ"מ / 24 שעות	אשפיה
אין	התכווצות באשפיה
תוך 15 דקות	זמן הקרמה
25% (לפי ISO 9046)	יכולת תנועה
700% (לפי DIN 535040 52)	התארכות עד שבר
0.30 מג"פס	מודול אלסטיות ב - 100% התארכות
25 שור A	קושי

עמידות	
+140 c עד - 45 c	טמפרטורה
טובה	מכנית
סבירה	כימיקלים
כמעט ואין שינויי	דהיית צבע

ככלל, הודות לתוסף פונגציד, נמנעת התפתחות עובש. למרות זאת, במקרים קיצוניים של חוסר אוורור ורמת ניקיון נמוכה, עובש עלול להתפתח בכל זאת.

ניקוי

מיד בטרפנטין  
ידיים – משחת ניקוי ידיים

צביעה

סיליקון AZF לא ניתן לצביעה. במידה ומתוכננת צביעה בצדי התפר, יש להגן על הדפנות על ידי הדבקת סרט נייר דביק (מסקינגטייפ) לפני יישום הסיליקון.

בטיחות

יש להימנע ממגע ממושך עם העור, מגע ישיר עם אוכל אסורה כל זמן שהסיליקון לא התייבש. במקרה של פגיעה בעיניים, לשטוף במים ולקבל טיפול רפואי.

תקן

סיליקון AZF מתאים לתקן - ISO 11.600 G 25M.