



DEN BRAVEN SEALANTS

מיקו



פתרונות מקצועיים לבניה בע"מ

## איטום עמיד אש 1200 °C

### תאור המוצר :

חומר איטום משחתי ההופך לאחר הייבוש למילוי קשיח , עמיד לחום גבוה של עד 1200 °C .

### שימושים

איטום נקודות חיבור של מחממים, קמינים, תנורי חימום. החומר גם מדביק ואוטם לבני שמוט בקמין ויכול אף לשמש למילוי הפוגות.

### הכנת השטח

יש לוודא כי פני השטח נקיים מכל חלקים רופפים העלולים להפריע למהלך היישום, במידה ושטח הפנים גרגרי ומפורר, ניתן לשטוף את פני השטח במים וסבון לפני יישום החומר. אשפרה סופית של החומר מתקבלת לאחר 48 שעות . לאחר זמן זה, יש להעלות את הטמפרטורה של המתקן בהדרגה בכדי למנוע התפתחות בועות אויר.

אריזה תרמיל 310 ML

משך אחסון: 6 חודשים ( בטמפ. שבין 5 °C עד 25 °C ).

### הגבלות

אינו מיועד לתפרים עובדים, ואינו עמיד במים עומדים



מפרט טכני:	
סודיום סיליקט	בסיס
בין 15 °C עד 40 °C	טמפרטורת יישום
2 גרם / למיליטר	צפיפות
80% ( נמדד בטמפ. של 23 °C , לחות יחסית - 55% ).	מוצקים
בין 5 ל 10 דקות ( נמדד בטמפ. של 23 °C , לחות יחסית - 55% ).	זמן "פתוח"
בין 24 שעות עד 4 ימים (תלוי בתנאי היישום) .	ייבוש מלא
אין - 0%	גמישות (יכולת תנועה)
1200 °C	עמידות בחום לאחר אשפרה