




מיקו

בס"ד



פתרונות מקצועיים לבניה בע"מ

דן – בראון PU קצף פוליאוריטן

תאור המוצר

דן – בראון PU הנו קצף פוליאוריטן ברמה מקצועית לבידוד, איטום, קיבוע ומילוי חללים.

שימושים

אטימה ומילוי, סביב חלונות ומשקופי דלתות. קיבוע ואיטום סביב צנרת מים וצנרת חשמל בקירות.

הכנת השטח

שטח היישום חייב להיות נקי, ללא שומנים או חומרים רופפים, העלולים להפריע למהלך היישום. לקבלת תוצאה מקסימאלית, מומלץ להרטיב את השטח בריסוס קל במים לפני היישום.

יישום

1. לפני השימוש יש לנער את המיכל היטב.
2. יש להסיר את המכסה ולהבריג את הצינורית למיכל.
3. להפוך את המיכל וללחוץ על הפיה, תוך כיוון הצינורית לשטח היישום.
4. אין ליישם בעובי גדול מ- 4 ס"מ בבת אחת. לקבלת שכבה עבה יותר, ניתן לרסס במספר שכבות לפי הצורך, בהמתנה של כ- 20 דקות ביניהם.
5. יבוש מלא מתקבל תוך 24 שעות.
6. לאחר יבוש מלא ניתן לעבד את החומר בחיתוך, שיוף והדבקה. ניתן לצבוע עליו או ליישם טיח, גבס, שפכטל וכיו"ב.
7. טמפרטורות יישום אופטימלי בין $+5^{\circ}\text{C}$ עד $+30^{\circ}\text{C}$. הקצף מתאשר בעזרת הלחות שבאוויר, לכן לא מומלץ להזריק לתוך חללים סגורים הרמטית.

ניקיון

בעזרת אצטון או "הרקיוסיל 500" (נוזל ניקוי), סמוך לזמן היישום. לאחר אשפיה ניתן להסיר רק מכנית.

אחסנה

המיכל חייב להיות מאוחסן בעמידה, אחסון בשכיבה או הפוך אפילו לשעות בודדות עלול לסתום את הברז. בטמפרטורות בין $+5^{\circ}\text{C}$ עד $+25^{\circ}\text{C}$. חיי מדף – 9 חודשים מתאריך הייצור המודפס בתחתית המיכל.

אזהרות

בעת הריסוס יש ללבוש בגדים ארוכים, כפפות ולהגן על העיניים. במקרה של מגע עם העיניים, לשטוף מיד בהרבה מים ולקבל עזרה רפואית. יש להרחיק ממקור הצתה ואש, לא לעשן בעת ריסוס. לא לנקב או להבעיר את המיכל. חשיפה לטמפרטורות מעל 50°C יכולה לגרום התפוצצות.

להרחיק ממגע יד של ילדים

